

Acabado
Mate.

Rendimiento teórico
1.0 – 2.0 m²/L

**Libre de metales
pesados**
Plomo y mercurio.

Método de aplicación
Cuña o Espátula.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	
AQUAMAR CEMENTO PLÁSTICO es una pasta base agua formulada con resinas acrílicas, fibras de refuerzo y altos sólidos para obtener mayor resistencia. AQUAMAR CEMENTO PLÁSTICO fue diseñado para resanar superficies, posee excelente resistencia a la intemperie. Forma una película impermeable y flexible que mantiene sus características plásticas. Ideal para resanar grietas y fisuras sobre superficies de concreto, elementos empotrados sobre losa como chaflanes. Salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos, juntas de expansión pueden tratarse con cemento plástico.	Antes de hacer la aplicación del producto verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar y prosiga con la aplicación. Elimine completamente de la superficie la pintura en mal estado, polvo, grasa, óxido, moho, tierra, etc., con una espátula o cepillo de alambre. Para aplicar el cemento plástico la superficie no deberá ser brillante ni pulida. Para superficies nuevas de mampostería, concreto, cemento y materiales similares deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.	
PROPIEDADES FÍSICAS		
Acabado.	Mate.	
Rendimiento.	1.0 – 2.0 m²/L dependiendo de la textura y porosidad de la superficie.	
	Bote 1L.	
	Cubetita 4L.	
	Cubeta 19L.	
Presentación.	Tambor 200L (sobre pedido).	
Estabilidad en almacenamiento.	1 año.	
Tiempos de secado.	Secado completo 24 horas	
Al tacto.	4 horas.	
Viscosidad a 25° C.	80 000 –120 000 Centipoise. RV Brookfield 7/20rpm, 25°C	NMX-K-277
pH.	8.5 – 9.0	NMX-U-007
Sólidos en peso.	69-71 %.	NMX-C-425-ONNCCE
Densidad (g/ml).	1.40 – 1.45 25° C	
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio	

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
Mezcle perfectamente AQUAMAR CEMENTO PLÁSTICO con la ayuda de una pala antes de aplicar.	Con la ayuda de una cuña o espátula proceda a rellenar completamente grietas, fisuras e imperfecciones con AQUAMAR CEMENTO PLÁSTICO sin diluir. Deje secar 24 horas. Limpieza Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.
RECOMENDACIONES GENERALES.	PRECAUCIONES.
Evite aplicar el AQUAMAR CEMENTO PLÁSTICO si hay sospecha de lluvia o presencia de la misma. Las exposiciones en inmersión, continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua o cualquier sustancia química está contraindicado. Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C, en un lugar fresco y seco. No agregue resinas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.	ADVERTENCIAS. NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.