



Rev. 5

<b>Ficha Técnica de Producto.</b>					
<b>Tipo de Papel: CLASS BOND DORADO FSC MIX BCO</b>					
<b>Cliente: DELMAN INTERNACIONAL, S.A DE C.V</b>					
<b>Peso Base: 75 g/m<sup>2</sup></b>					
<b>Uso: Fotocopiado</b>			<b>Formato: CARTA</b>		
<b>Características</b>	<b>Unidad</b>	<b>Método</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>
<b>Peso Base</b>	g/m <sup>2</sup>	T 410	75.0	73.0	77.0
<b>Calibre</b>	0.001"	T 411	3.90	3.78	4.02
<b>Espesor</b>	micra	T 411	99.0	96.0	102.0
<b>Humedad</b>	%	T 412	4.0	3.5	4.5
<b>Opacidad</b>	%	T 425	89.0	87.0	-
<b>Blancura ISO</b>	%	M1D50	93.0	91.0	-
<b>Encolado HST</b>	s	T 530	150.0	70.0	400.0
<b>Humedad Relativa</b>	%	T-502	40.0	35.0	45.0

File: 0383 22100001011 21-dic-23

La vigencia de este Documento será por 6 meses a partir de la fecha de emisión

Nuestros productos contienen un mínimo de 50% de material reciclado, y/o de material reciclable, y/o de fibras naturales no derivadas de la madera, y/o de materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejan de manera sustentable, y/o de sus combinaciones.

Además su proceso de blanqueo es libre de cloro elemental (ECF=Elemental Chlorine Free).

Ing. Roberto Ochoa G.

Jaime Baldes No.11, Edificio "C" Piso 6  
Col. Los Morales Polanco México D.F. 11510  
Tel. (55) 52 82 74 00



Rev. 5

<b>Ficha Técnica de Producto.</b>					
<b>Tipo de Papel: CLASS BOND DORADO FSC MIX BCO</b>					
<b>Cliente: DELMAN INTERNACIONAL S.A DE C.V</b>					
<b>Peso Base: 75 g/m<sup>2</sup></b>					
<b>Uso: Fotocopiado</b>			<b>Formato: OFICIO</b>		
<b>Características</b>	<b>Unidad</b>	<b>Método</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>
<b>Peso Base</b>	g/m <sup>2</sup>	T 410	75.0	73.0	77.0
<b>Calibre</b>	0.001"	T 411	3.90	3.78	4.02
<b>Espesor</b>	micra	T 411	99.0	96.0	102.0
<b>Humedad</b>	%	T 412	4.0	3.5	4.5
<b>Opacidad</b>	%	T 425	89.0	87.0	-
<b>Blancura ISO</b>	%	M1D50	93.0	91.0	-
<b>Encolado HST</b>	s	T 530	150.0	70.0	400.0
<b>Humedad Relativa</b>	%	T-502	40.0	35.0	45.0

File: 0383 22100001011 21-dic-23

La vigencia de este Documento será por 6 meses a partir de la fecha de emisión

Nuestros productos contienen un mínimo de 50% de material reciclado, y/o de material reciclable, y/o de fibras naturales no derivadas de la madera, y/o de materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejan de manera sustentable, y/o de sus combinaciones.

Además su proceso de blanqueo es libre de cloro elemental (ECF=Elemental Chlorine Free).

Ing. Roberto Ochoa G.

Jaime Baldes No.11, Edificio "C" Piso 6  
Col. Los Morales Polanco México D.F. 11510  
Tel. (55) 52 82 74 00